

Технические характеристики «НЕВА» GD-3

Масса, гр/м ²	Толщина, мм	Удельный объем, см ³ /гр	Жесткость, Taber 15°	
			Попер. напр., (CD), mNm	Прод. напр., (MD), mNm
240	0,29	1,21	2,30	6,90
280	0,35	1,25	3,40	10,20
320	0,40	1,25	5,40	16,20
350	0,45	1,29	7,50	22,50
390	0,50	1,28	10,20	30,60
420	0,55	1,31	14,00	42,00
450	0,60	1,33	17,80	53,40

Отклонение по массе картона площадью 1 м ²	+/- 3%
Отклонение по толщине	+/- 5%
Отклонение по жесткости	+/- 15%
Белизна со стороны покровного слоя не менее	84%
Влажность	8,0% +/-1,5
Стойкость поверхности покровного слоя к выщипыванию, м/с, не менее	2,2
Шероховатость по PPS, мкм, не более	3,5