


Картон КОМІ

Оптово-розничная
продажа картона

Монди СЛПК

АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» - лидер целлюлозно-бумажной промышленности и крупнейший производитель картона в России. Мощность предприятия позволяет ежегодно выпускать более 1,2 миллиона тонн высококачественной конкурентоспособной продукции: офисной, офсетной, газетной бумаги, тарного картона и сухой товарной целлюлозы.



Картон для потребительской тары KomiFresh

ProVantage KomiFresh	
Описание продукта:	Картон для потребительской тары Folding Box Board (FBB) Немелованный, картон с внутримассной проклейкой OBA free (без добавления оптического отбеливателя)
Плотность:	250-280-295-325 г/м ²
Преимущества:	100% целлюлозное волокно Покровной слой из беленой целлюлозы с белизной (яркостью) 80%, обеспечивающий яркий внешний вид Основной слой крафт сторона, небеленая целлюлоза Возможность использования двумя способами (крафт вовнутрь/крафт снаружи)
Конечное использование:	Изготовление различных видов потребительской тары и упаковок как без печати, так и с использованием: одно- или многокрасочной печатью. Контейнеры, «посуда», вторая стенка и т.д.
Способы печати:	Флексо
Сертификаты:	ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Сертификат ISEGA (соответствует требованиям German Rec. BfR XXXVI «бумага и картон для контакта с пищевыми продуктами».
В августе 2021г. Получены экспертные заключения и протокола лабораторных исследований. Картон «KomiFresh» соответствует требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

Картон KomіFresh типичные значения

Параметр	Метод определения	Единицы измерения	Граммаж (г/м ²)			
			250	280	295	325
Влажность	On-line	%	7,2	6,1	6,2	6,5
Толщина	ISO 534	микрон	297	358	411	424
Энергия связей, метод Скотта	TAPPI 569	Дж/м ²	246	335	341	279
Шероховатость по Бендтсену (ЛИЦО)	ISO 8791-2	мл/мин	545	580	1090	810
Шероховатость по Бендтсену (СЕТКА)	ISO 8791-2	мл/мин	1035	1295	2040	1805
Поверхностная впитываемость при одностороннем смачивании (Кобб ₆₀) (ЛИЦО)	ISO 535	г/м ²	32	24	31	30
Поверхностная впитываемость при одностороннем смачивании (Кобб ₆₀) (СЕТКА)		г/м ²	42	27	56	34
Жесткость при статическом изгибе 15° (MD)	ISO 2493	мН	180	250	334	410
Жесткость при статическом изгибе 15° (CD)		мН	70	110	161	194
Жесткость при статическом изгибе (GM)		мН	112	142	232	233
Жесткость по Таберу, расчетный (MD)		мН*м	17,7	24,5	32,8	40,2
Жесткость по Таберу, расчетный (CD)		мН*м	6,9	10,8	15,8	19,0
Белизна (ЛИЦО)	ISO 2470	%	80,8	80,7	83,3	82,6



Преимущества печати на беленом картоне



- 01** Цветопередача практически не отличается от цветопередачи на мелованном картоне.
- 02** Матовая поверхность.
- 03** Возможность нанесения ламинации.
- 04** Тренд на ЭКО (крафтовая сторона внутри).
- 05** Более аккуратная упаковка, рифловка и перфорация не портят внешний вид.
- 06** Возможность получить яркую печать при меньших затратах.

Основные характеристики KomіFresh

- *Граммаж – 280 г/кв.м*
- *Толщина – 358 микрон*
- *Формат упакованного рулона – 1050 мм*
- *Диаметр намотки рулона – 1400 мм*
- *Внутренний диаметр гильзы – 150 и 305 мм*
- *Роли поставляются в амбалаже.*
- *Каждый роль имеет индивидуальный вес.*
- *Есть возможность расфлатовки.*



*Различная упаковка для
пищевых продуктов*



*Изготовление коробок, тары,
упаковок*

Будем рады сотрудничеству!

Алексанян Гарегин
Менеджер по продажам АР-ПРИНТ

+7 (952) 271-13-53

oooar-print@mail.ru

